

KAI MALLA FIBRA DE VIDRIO

Descripción

Malla de fibra de vidrio 5 x 5 mm. en rollos de 1,22 mt. x 45,7 mts

Usos

Malla de refuerzo para muros de hormigón, especialmente sistema EIFS.



Datos Técnicos:

Valores de testeo

Textura	Tejido	Leno
Textura	Urdimbre	(132 * 1) * 2
Textura	Trama	375
Densidad	Urdimbre (puntas/pulgadas)	5
Densidad	Trama (puntas/pulgadas)	5
Peso unitario	Tejido crudo (g/m2)	125
Peso unitario	Tejido acabado (g/m2)	145 +5
Contenido de resina	(%)	16 +2
Contenido de agua	(%)	< 1
Tensión inicial a la tracción	Urdimbre (N/50mm)	1300
Tensión inicial a la tracción	Trama (N/50mm)	1600

Almacenaje

Mantener en lugar seco, protegido de la intemperie y en posición vertical.

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo la información y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de KOOCH ARQUITECTURA E INGENIERÍA SPA, debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido. Frente a cualquier duda con respecto a lo mencionado anteriormente, consulte en nuestras oficinas centrales: **KOOCH ARQUITECTURA E INGENIERÍA Spa – JOSÉ MANUEL INFANTE #3276 ÑUÑO A, Santiago-Chile, (56-2) 24016243**